


812 Originals

Semi-transparant gemetalliseerd textiel

Productinformatie



Rolgordijnen



Paneelgordijnen



Plisségordijnen



Vlamvertragend

Warmtewerend, isolerend, sfeercreërend

Oneindig veel mogelijkheden met gemetalliseerde binnenzonwering

- Ruime kleurkeuze
- Combineer verschillende textieltransparanties in een twin-plissé of in een twin-rolgordijn en creëer ultiem comfort voor dag en nacht
- Thermisch comfort & visueel comfort
- Vlamvertragend



812 Originals

Specificatie details textiel

	Samenstelling	Trevira CS
	Gewicht	94 g/m ²
	Dikte	0.19 mm
	Openheidsfactor	5%
	IR emissiviteit buitenzijde	0.35
	Lichtechtheid	ISO105-B02; interieur: ≥5; exterieur: 8
	Vlamvertragend	DIN4102 B1, BS 5867 deel 2 type B, NFPA 701, AS/NZS 1530.3 (0-0-0-2)
	Milieu	OEKO-TEX Standard 100 Class IV, HPD2.1, RoHS2, REACH, GreenGuard (LEED), Greenguard Gold, PVC vrij, Formaldehyde vrij, Halogeen vrij, Ftalaat vrij, vrij van antimicrobiële middelen

Textiel kleurcode	000	829	
	Transmissie zonnestraling	9%	8%
	Reflectie zonnestraling buitenzijde	62%	62%
	Licht transmissie	9%	7%
	UV transmissie	7%	7%
	Kleurweergave index	99	98
	Visueel contact met buiten volgens EN 14501	2	2
	Beheersing van verblinding volgens EN 14501 (BREEAM HEA3)	2	3

Specificatie details textiel en beglazing

Zonwerend dubbelglas/ ZHR++ (Ref. beglazing D EN14501)	Prestatie beglazing	000	829	
	LT-waarde (Licht Transmissie)	60%	7%	5%
	g-waarde / ZTA-waarde	32%	18%	18%
	U-waarde (W/m²K)	1.1	0.8	0.8

Isolerend dubbelglas/ HR++ (Ref. beglazing C EN14501)	Prestatie beglazing	000	829	
	LT-waarde (Licht Transmissie)	79%	8%	6%
	g-waarde / ZTA-waarde	59%	33%	33%
	U-waarde (W/m²K)	1.2	0.8	0.8

* Optische waarden gemeten volgens EN 14500, ISO 9050, ASTM C1371 & EN 4010. Voor meer informatie over de technische data, energiebesparingen en distributie, ga naar www.verosol.nl. Technische details per kleur zijn tevens op aanvraag beschikbaar. Disclaimer: de technische data is gebaseerd op gemiddelden en is onderhevig aan productietoleranties.

Kleurcollectie



De weergegeven kleuren kunnen verschillen van de werkelijke kleuren i.v.m productietoleranties. Raadpleeg www.verosol.nl en vraag een kleurstaal aan.